

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br

Descrição do Produto:

Indicado para preparação geral ou parcial de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos da Linha DEBEER. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil. Boa aderência e dureza. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, ésteres e alifáticos.

Catalise e/ou Diluição:

Para lixamento em 4 horas

4 partes em volume do Primer HS Build Filler P160
1 parte em volume de Endurecedor para Primer Extra Filler HS (64.66.0H160)
1 parte em volume do Uni Thinner Medium 1-151 (66.40.01151)



A vida útil da mistura é de 90 minutos (25°C). Em temperaturas altas este tempo é reduzido

Para lixamento em 20 minutos

2 partes em volume do Primer HS Build Filler P160
1 parte de Endurecedor Rápido para Primer P160 (64.66.HR175)
1 parte de Aditivo Rápido para Primer P160 (64.60.AR165)

É importante catalisar o produto em pequenas quantidades para não perder material
A vida útil da mistura é de 15 minutos (25°C). Em temperaturas altas este tempo é reduzido


Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm

Aplicar sobre:

Wash Primer 1K Lead Free (64.30.WP050)
Massa Poliéster All Metal (64.30.0B160)
Esmalte Original de Fábrica



Secagem:



Ao ar a 25°C:	Convencional	Acelerado
Pó	20 a 30 minutos	
Toque	50 a 60 minutos	
Para lixamento:	4 horas	20 minutos
Estufa a 60°C:	40 minutos	5 minutos

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução Desoleante.
Se necessário nivelar a superfície com Massa poliéster All Metal (64.30.0B160), lixando após a secagem completa. Aplicar o Wash Primer para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.