

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br


Descrição do Produto:

Promover aderência de primers sobre superfícies de aço carbono, alumínio e galvanizado. Produto livre de metais pesados. Promover ação anticorrosiva, substituindo a fosfatização. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Vinílica, epóxi, fenólica, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos anticorrosivos,

Catalise e/ou Diluição:



Produto pronto para o uso

Aplicação:



Aplicar sobre as superfícies desengraxados com Desoleante 64.00.SD610
Camada de no máximo 10 a 12µm
Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 7 minutos entre passadas
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm
Aplicar sobre:
Aço carbono, alumínio, galvanizado


Secagem:



Ao ar a 25°C:
20 minutos após a aplicação

Estufa a 60°C:
5 a 10 minutos

Preparação de Superfície:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.