

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br

Descrição do Produto:

Para aplicação sobre Base Poliéster da Linha DEBEER, complementando o sistema dupla camada. Proporciona alto brilho, excelente resistência ao intemperismo e secagem rápida.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, estéres e aditivos.

Catalise e/ou Diluição:



3 partes em volume de Verniz HS Premium Gloss C410
1 parte em volume de Endurecedor para Verniz Alto Sólidos, 0H400.




Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Aplicar sobre:

Base Poliéster da Linha DEBEER



Secagem:



Ao Ar:

Endurecedor	Temp. Ambiente	Livre de Pó	Manuseio	Polimento
H400	25°C	5 - 10 min	4 - 5 Horas	12 Horas

Estufa:

30 Minutos 60°C

Preparação de Superfície:



Aplicar sobre base poliéster. Antes da aplicação do verniz, desengraxar com Solução Desoleante e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear / aplicar o produto.

Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.