


Acesse nossa página: [www.debeer-auto.com.br](http://www.debeer-auto.com.br)

### Descrição do Produto:

Indicado para pequenos retoques, aplicar sobre Base Poliéster da linha DEBEER, complementando o sistema dupla camada. Proporciona alto brilho, excelente resistência ao intemperismo e secagem rápida. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Catalise e/ou Diluição:



5 Partes em volume do Verniz HS Rapid Repair C450  
1 Parte em volume do Endurecedor Rapid Repair 0H450  
1 Parte em volume do UNI THINNER MEDIUM 1-151 ( 66.40.01151)



Viscosidade de Aplicação 16+/- 1Seg. CF-4 25°C


### Aplicação:



Aplicar 2 passadas cruzadas com intervalo de 3 a 5 minutos entre passadas.  
Regular a pressão de ar entre 35 a 40 lbs/pol2.

#### Aplicar sobre:

Base Poliéster Linha DEBEER



### Secagem:




#### Ao Ar 25°C

Livre de Pó	Manuseio	Polimento
15 - 20 min	30 - 50 min	90 minutos

#### Estufa 60°C

10 a 15 minutos

### Preparação de Superfície:



Aplicar sobre base poliéster, antes da aplicação do verniz, desengraxar com Solução Desoleante e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.