

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br


Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema mixing machine (lisas, metálicas e perolizadas). Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos, quando usado com verniz C-420, C-410 e C-450. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

Catalise e/ou Diluição:



1 parte de tinta Legacy Base HS
1 parte de thinner 1-151



Para temperaturas acima de 20°C, Recomenda-se o uso do Thinner 1-161.
Para temperaturas acima de 30°C, Recomenda-se o uso do Thinner 1-141.


Aplicação:




Aplicar 3 a 4 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Aplicar sobre:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Primer Filler HS | 64.30.0P150 |
| Primer HS Extra Build Filler | 64.30.0P160 |




Secagem:



Ao ar a 25°C:
Final 20 minutos . Para aplicação do Verniz

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes.
Se necessário nivelar a superfície com Massa Poliester All-metal, lixando após secagem completa. Aplicar em toda superfície uma camada dos Primer's indicados acima e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.