

Acesse nossa página: [www.debeer-auto.com.br](http://www.debeer-auto.com.br)

### Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, transportes e outros, fácil de usar e aplicar. Possui secagem rápida, alta resistência à intempéries naturais e agentes químicos, cores disponíveis no sistema Lazzumix. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Resina Poliuretânicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

### Catalise e/ou Diluição:



4 partes em volume de Legacy Mixing PU  
1 parte em volume de Endurecedor UH203  
20 a 30% em volume de Thinner 1-141, 1-151 e 1-161



Viscosidade de aplicação 19 a 22 segundos Copo Ford 4.


### Aplicação:




Aplicar 2 a 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

#### Aplicar sobre:

PRIMER HS EXTRA BUILD FILLER - P-160



### Secagem:




#### Ao ar a 25°C:

Livre de pó 30 a 40 minutos  
Manuseio 2 a 3 horas  
Final 24 horas  
Recomenda-se realizar o polimento após 24 horas de secagem.

#### Estufa:

30 minutos a 60 °C

### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes.

Se necessário nivelar a superfície com Massa Poliester All-metal, lixando após secagem completa. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.